Vinyle SPC 5 mm, classe 33

Lame rigide 100 % étanche à sous-couche acoustique intégrée. Se pose en clic, sans colle, directement sur chape, carrelage ou marbre existant.

Classe 33	100 %	R10	Bfl-s1	A+	−18 dB	0,5 mm	27 °C
usage commercial intense	étanche	antidérapant	réaction au feu	air intérieur	bruits d'impact	couche d'usure	chauffage au sol max.

1220 × 183	5 mm	2,233 m²	18,7 kg	133,96 m²
mm, lame	épaisseur totale	par boîte de 10 lames	par boîte	par palette de 60 boîtes



1. Couche d'usure
Film transparent anti-rayures et anti-taches. **0,5 mm**

2. Film décor
Chêne imprimé haute définition, micro-chanfreins. **4 décors**

3. Noyau SPC
Composite pierre et PVC, clic usiné. **100 % étanche**

4. Sous-couche IXPE
Collée en usine. **1 mm, −18 dB**

Caractéristiques techniques

Performance

Classe d'usage	EN ISO 10874	**21 / 32 / 33**
Résistance à l'abrasion	EN 660-2	**Groupe T**
Poinçonnement rémanent	EN ISO 24343-1	**≤ 0,05 mm**
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	**≤ 0,10 %**
Résistance au glissement	EN 13893	**R10**
Étanchéité		**100 %**

Confort et sécurité

Isolation aux bruits d'impact	EN ISO 717-2	**ΔLw = 18 dB**
Réaction au feu	EN 13501-1	**Bfl-s1**
Émissions dans l'air intérieur	ISO 16000	**A+**
Chauffage au sol		**Oui, max. 27 °C**
Résistance à la lumière	EN ISO 105-B02	**≥ 6**
Résistance aux taches	EN ISO 26987	**Classe 0**

Dimensions

Format	EN ISO 24342	**1220 × 183 mm**
Épaisseur totale	EN ISO 24346	**5 mm (± 0,2)**
Couche d'usure		**0,5 mm**
Sous-couche intégrée		**IXPE 1 mm**
Poids	EN ISO 23997	**8,3 kg/m²**
Système de pose		**Clic Uniclic**

Garantie et certifications

Garantie résidentielle		**35 ans**
Garantie commerciale		**20 ans**
Résistance chimique	EN ISO 26987	**Excellente**
Marquage	EN 14041	**CE**
Certifications		**FloorScore, EPD**
Chanfreins		**Micro-chanfreins**

Les quatre décors



Bergamo

Chêne miel, veinage régulier



Brescia

Chêne blond, lumineux et doux



Como

Chêne doré, nœuds marqués



Cremona

Chêne très clair, esprit scandinave

Mise en œuvre

- Support sec, propre et plan : chape, carrelage ou marbre existant.
- Pose flottante en clic, sans colle, sous-couche déjà intégrée.
- Laisser un jeu de quelques millimètres en périphérie, masqué par les plinthes.
- Sol utilisable dès la pose terminée.
- Chauffage au sol à eau basse température, 27 °C maximum en surface.

Usages déconseillés

- Extérieur, terrasse, véranda en plein soleil.
- Intérieur de douche à l'italienne, hammam, piscine.
- Cuisine professionnelle de restaurant.
- Zone de poids libres en salle de sport, garage.